

Beskrivelse

Hey'di Byggespartelmasse er en cementbaseret, spændingsfri og hurtighærdende spartelmasse, som bruges til etablering af fald, udbedring af revner og almindelig finspartling af vægge, gulve og lofter. Udlægges i lagtykkelser fra 0-50 mm.

Anvendelsesområder

Hey'di Byggespartelmasse benyttes på underlag af beton, puds, fliser, spånplader m.m. før pålægning af gulvbelægning, fliser m.m. Ved brug på steder udsat for fugt skal spartelmassen beskyttes med smøremembran, fliser eller gulvbelægning.

Forbehandling af underlaget

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementslam på overfladen bør fjernes, enten ved slibning eller syrevask. Sugende underlag, så som beton og puds, bør grundes med Hey'di Spezialprimer i forholdet 1 del Spezialprimer til 3 dele vand, eller Hey'di KZ i samme forhold. Spånplader og glatte, ikke sugende underlag grundes med ufortyndet Hey'di Spezialprimer.
Forbrug grunder: 1 kg dækker 8-12 m².

Opblanding

Hæld først rent vand i blandebeholderen, ca. 0,8 liter vand til 5 kg Hey'di Byggespartelmasse. Opblandingen foretages med et piskeris monteret på en boremaskine. Blandingstid ca. 2 minutter til massen er uden klumper. Massen kan tilsættes lidt mere vand, til den har den ønskede konsistens. Der må maks. tilsættes 1 liter vand til 5 kg pulver. Efter opblanding kan massen forarbejdes i 10-15 minutter. Tilsæt ikke mere vand, når massen begynder at størkne. I vinterhalvåret bør sækkene tilnærmelsesvis have rumtemperatur før brug.

Anvendelse

Hey'di Byggespartelmasse påføres med spartel eller bræt. Kan påføres i tykke lag uden at massen glider eller revner. For at reducere forbruget, kan der iblandes op til 25 % tørret sand, kornstørrelse 0-4 mm, ved lagtykkelser over 20 mm. Redskaber rengøres med vand.

Tørretid (ved 20°C) – Pålægning

Hey'di Byggespartelmasse er let gangbar efter 45-60 minutter og kan belægges efter ca. 2 timer. NB! Bemærk, at det er undergulvets fugtighedsindhold, der er afgørende for, hvornår belægningen kan limes på Hey'di Byggespartelmasse. På gulve udsat for ringe belastning kan Hey'di Byggespartelmasse overmales med gulvmaling som færdig overflade.

Forbrug

1,5 kg Hey'di Byggespartelmasse pr. mm belægningstykkelse pr. m².

Opbevaring

Opbevares tørt. De bedste brugsegenskaber opnås inden for 1 år.

Emballage

5 kg pose.

HEY'DI BYGGE- SPARTEL MASSE

Cementbaseret, hurtighærdende og glidefri byggespartelmasse til indendørs brug.



Tekniske data

Trykstyrke: > 25,0 N/mm²
Bøjetrækstyrke: > 6,0 N/mm²

Arbejdshygiejniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

