

Beskrivelse

Hey'di Express er en cementbaseret, spændingsfri, hurtigbindende gulvspartelmasse, som benyttes både inden- og udendørs. Hey'di Express kan udlægges i lagtykkelser fra 1 til 50 mm. Gulvet er gangbart efter ca. 45 minutter og er belægningsklart efter ca. 2 timer.

Anvendelsesområder

Hey'di Express benyttes på underlag af beton, puds, keramiske fliser, støbeasfalt, spånplader m.m. før pålægning af gulvbelægning, fliser m.m. Almindelige brugsområder er etablering af fald, helspartling af gulv som skal belægges umiddelbart efter, udbedring af revner og skader i beton og puds, opretning af slidte trappetrin m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C. Dette gælder også for underlaget.

Forbehandling af underlag

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementslam på overfladen skal fjernes mekanisk. Sugende underlag, så som beton og puds, bør grundes med Hey'di KZ eller Hey'di Spezialprimer i forholdet 1 del primer til 3 dele vand; ufortyndet på spånplader. Grundingen bør normalt udføres dagen før. Når der grundes samme dag som afretning foretages, er det vigtigt at være opmærksom på, at grunderen er trukket ind i underlaget før Hey'di Express pålægges.

Forbrug Hey'di KZ/Spezialprimer: 1 kilo dækker 8-12 m².

Ved spartling på glatte, ikke sugende underlag og udvendige flader skal grundning udføres som slætning, Hey'di Express blandes med en væskeblanding af 1:1 Hey'di KZ: vand og kastes på underlaget et par timer før afretning foretages.

Opblanding

Hæld først rent vand i blandebeholderen, ca. 1 liter vand til 5 kilo. Opblandingen foretages med et piskeris monteret på en boremaskine. Blandingstid 2-4 minutter til massen er uden klumper. Efter opblanding kan massen forarbejdes i ca. 20 minutter. Tilsæt ikke mere vand, når massen begynder at størkne.

Anvendelse

Hey'di Express påføres med spartel eller bræt. Kan påføres i tykke lag uden at massen glider. Minimum lagtykkelse er 1 mm, hvor man ønsker at spartle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande op til 25 % tørt sand, kornstørrelse 0-4 mm. Redskaber rengøres med vand.

Tørretid (ved +20°C) - Pålægning

Beskyt pålagt masse mod udtørring i ca. et døgn ved at holde døre og vinduer lukket, og undgå gennemtræk. Varmekabler skal være frakoblede, der skal ikke tilføres ekstra varme, og der skal ikke eftervandes. Hey'di Express er gangbar efter ca. 45 minutter og kan belægges efter 1,5-2 timer.

NB! Bemærk, at det er undergulvets fugtighedsindhold, der er afgørende for, hvornår belægningen kan limes på Hey'di Express. På gulve udsat for ringe slitage kan Hey'di Express overmales med gulvmaling som færdig overflade.

Forbrug

1,5 kilo Hey'di Express pr. mm belægningstykkelse pr. m².

Opbevaring

Opbevares tørt. Bedste brugsegenskaber inden for 1 år.

Emballage

5 kilo pose.

HEY'DI EXPRESS

**Gulvspartelmasse.
Hurtighærdende.
Tørres på 2 timer**



Tekniske data

Trykstyrke:	26 N/mm ²
Bøjetrækstyrke:	5,8 N/mm ²

Arbejdshygiejniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

