

Beskrivelse

Hey'di Hvid er en cementbaseret, vandtæt og diffusionsåben dekorpuds/svumningsmasse til overfladebehandling af murværk og beton. Hey'di Hvid blandes med vand og giver en dekorativ, hvid overflade.

Anvendelsesområder

Inden- og udendørs på beton, puds, letklinker, tegl og andet murværk. Laveste anvendelsestemperatur +6°C.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende underlag skal forvandes, men undgå vandfilm. Glatte puds- og betonflader bør først grundes med Hey'di KZ Primer - se blandingstabellen på Hey'di KZ Primer dunken - "Grunder". Alternativt kan Hey'di KZ Primer tilsættes blandevandet til Hey'di Hvid i forholdet 1 del KZ til 4-5 dele vand. Svage, sugende flader skal grundes med Hey'di KZ Primer blandet med vand i forholdet 1:1.

Blanding/anvendelse

Hey'di Hvid blandes til en vælling. 0,25-0,3 liter rent vand til 1 kg Hey'di Hvid. Mindre mængder kan røres op i hånden, til større mængder bør der benyttes et piskeris monteret på en boremaskine, eller en universalmixer. Massen påføres med kost, fugebræt, malerulle eller pudssprøjte. Ved at tilpasse vandmængden kan Hey'di Hvid benyttes både til svumning, dupning, strukturpuds og tyndere pudslag. Efter blanding bør massen hvile i nogle minutter, før den røres op på ny og eventuelt justeres med mere vand. Hey'di Hvid hærder som andre cementprodukter, og derfor skal blandet masse bruges fortløbende.

Forbrug

Svumning: Ca. 1 kg pr. m² pr. påføring.

Puds: Ca. 3-5 kg pr. m².

Tørretid

1-5 timer afhængig af temperatur og underlag.

Lagring

Opbevares tørt i op til 2 år.

Emballage

5 kilo pose og 15 kilo sæk.

Hey'di dekorpuds/svumningsmasse fås også i farverne lysegrå, grå og murgrå.

HEY'DI HVID

**Vandtæt, cementbaseret
dekorpuds/svumningsmasse
til murværk og beton.**



Arbejdshygiejniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

