

## Beskrivelse - Anvendelsesområder

Hey'di Ildfast Mørtel er en cementbaseret tørmørtel med høj varmebestandighed, som benyttes til indmuring af røgrør, pudsning af brandmure, muring af ildsteder, skorsten m.m.

## Forbehandling

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende flader forvandes, men undgå vandfilm på overfladen, når mørtlen påføres.

## Opblanding

Mindre mængder kan blandes op i hånden. Større mængder blandes med et piskeris monteret på en boremaskine, eventuelt i en mørtelblander. Hæld først rent vand i blandebeholderen, derefter Hey'di Ildfast Mørtel. Brug maks. 1,4 liter til 4,5 kg mørtel. Massen blandes, til den er jævn og uden klumper, blandingstid ca. 2 minutter.

## Anvendelse - Tørretid

Hey'di Ildfast Mørtel udlægges eller trækkes på med murske, stål- eller træbræt. Lægges på i mindst 15 mm tykkelse. Opblandet masse skal forbruges i løbet af 1 time. Spæd ikke op med mere vand, når mørtlen begynder at størkne. Mørtlen må ikke påføres ved temperaturer under +6°C. Hey'di Ildfast Mørtel bør hærde i nogle dage, før ildstedet tages i brug. Redskaber rengøres med vand.

## Forbrug

1 kg mørtel giver ca. 0,8 liter færdig masse.

## Opbevaring

Opbevares tørt. Bedste brugsegenskaber inden 2 år fra produktionsdato.

## Emballage

4,5 kg pose

# HEY'DI ILDFAST MØRTEL

**Tørmørtel til indmuring af røgrør, pudsning af brandmure, muring af ildsteder, skorsten m.m.**



Trykkfasthet: 1 døgn: 4-6 N/mm<sup>2</sup>  
28 døgn: 12-15 N/mm<sup>2</sup>

## Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

