

Beskrivelse

Hey'di K11 er en cementbaseret overfladebehandling/svumningsmasse til alle typer mur- og betonkonstruktioner. Hey'di K11 blandes med vand og giver en vandtæt og diffusionsåben overflade.

Anvendelsesområder

Grundmure i beton, letklinker (Leca) og betonblokke, kælderrum, tanke, brønde, bassiner, dæmninger m.m. Beskyttelse af muren over jorden mod fugt og slagregn. Godkendt af det statslige norske institut for folkesundhed i forbindelse med drikkevand. Laveste anvendelsestemperatur +6°C.

Forbehandling

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende underlag forvandes. På ikke sugende overflader skal primningen udføres som tyndgrundning, idet 1:1 Hey'di KZ Primer/vand blandes med Hey'di K11 til en vælling, som påføres underlaget med en kost. Der skal forvandes før hver påføring, men undgå vandfilm.

Opblanding/Anvendelse

Hey'di K11 blandes med rent vand, som hældes først i blandebeholderen. Benyt ca. 4,8 liter vand til 15 kg Hey'di K11. Ved at erstatte 15-20 % af blande vandet med Hey'di KZ sikres maksimal vedhæftning til underlaget. Små mængder kan røres op i hånden, til større mængder skal der benyttes et piskeris monteret på en boremaskine eller en universalmixer. Efter opblanding bør massen hvile i nogle minutter, før den røres op på ny og eventuelt justeres med mere vand. Massen påføres med kost i en eller flere omgange. Næste påføring foretages, når den foregående er afbundet, dagen efter eller senere. Hey'di K11-blandingen skal være let at stryge på, men må ikke løbe. Hey'di K11 størkner som andre cementprodukter, og derfor skal opblandet masse forbruges fortløbende. Undgå påføring af Hey'di K11 på varmt murværk eller i stærkt solskin.

Forbrug

1 kg pr. m² pr. påføring. Anbefalet forbrug jordfugtighed 2 kg pr. m², konstant vandtryk min. 4 kg pr. m².
Forbrug Hey'di KZ Primer - ca. 1,2 kg pr. 15 kg Hey'di K11.

Tørretid

1-5 timer afhængig af temperatur og underlag.

Opbevaring

Opbevares tørt i op til 2 år.

Emballage

5 kg pose og 15 kg sæk..

HEY'DI K11

**Vandtæt cementbaseret
svumningsmasse til mur-
og betonkonstruktioner.**



Arbejdshygiejniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

