

## Beskrivelse - Anvendelsesområde

Hey'di Lim & Leire er en tørmørtel baseret på brændt ildfast ler (chamotte), som benyttes til murung af ildfaste sten og røgrør i skorstene, montering af røgindsatsrør/studser og renselemme i skorstensrør, montering af keramiske fliser og sten på brandmure m.m.

## Forbehandling

Fladen skal være ren og støvfri. Sugende flader forvandes, men undgå vandfilm på overfladen, når mørtlen påføres.

## Opblanding

Mindre mængder kan blandes op i hånden. Større mængder blandes med et piskeris monteret på en boremaskine, eventuelt i en mørtelblander. Hæld først rent vand i blandebeholderen, derefter Hey'di Lim & Leire. Brug godt 1 liter til 3,5 kg mørtel og bland massen, til den er jævn og uden klumper. Blandingstid ca. 2-3 minutter. Der skal ikke tilsættes cement.

## Anvendelse - Tørretid

Hey'di Lim & Leire udlægges eller trækkes på med murske, stål- eller træbræt. Normal fugetykkelse ved ildfast murung er ca. 2 mm eller mindre. Der anbefales smalle fuger i selve ildstedet. Opblandet masse skal forbruges i løbet af 1-2 timer afhængig af temperaturen. Spæd ikke op med mere vand, når mørtlen begynder at størkne. Mørtlen må ikke påføres ved temperaturer under +5°C.

Hey'di Lim & Leire bør hærde i nogle dage, før ildstedet tages i brug. Udstyr rengøres med vand.

## Forbrug

1 kg mørtel giver ca. 0,6 liter færdig masse.

## Opbevaring

Opbevares tørt i op til 2 år.

## Emballage

3,5 kg pose

# HEY'DI LIM & LEIRE

Brændt ildfast ler til murung af ildfaste sten, montering af skorstensrør og tilbehør.



Trykkfasthet: 1 døgn: 4-6 N/mm<sup>2</sup>  
28 døgn: 12-15 N/mm<sup>2</sup>

## Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

