

## Beskrivelse

Hey'di Semfix +Plus er en støvreduceret cementbaseret fleksibel grå universallim. Hey'di Semfix +Plus indeholder lette fyldstoffer, som gør, at limen rækker ca. 30 % længere end traditionelle fliselime. Hey'di Semfix +Plus er frostsikker og egnet til alle typer fliser. Hey'di Semfix +Plus er armeret med mikrofibre, som sammen med fyldstofferne giver en lim, der er meget let at bearbejde, med god glidebestandighed og høj vedhæft.

## Anvendelsesområder

Hey'di Semfix +Plus benyttes til montering af alle typer fliser, både ude og inde, på underlag af beton, puds, gipsplader, gamle fliser og alle andre stabile underlag. Anvendelsestemperaturen bør ligge på mellem +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gælder også for underlaget.

## Forbehandling af underlaget

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementslam på overfladen skal fjernes mekanisk. Sugende underlag som beton og puds grundes med Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del grunder til 3 dele vand. Limen kan påføres, når grunderen er trængt ned i underlaget og er overfladetør. Forbrug grunder: 1 liter dækker 8-12 m<sup>2</sup>.

## Opblanding

Hæld først rent vand i blandebeholderen, ca. 6 liter vand til 15 kg Hey'di Semfix +Plus. Der skal helst benyttes en boremaskine med universalmixer. Blandingstid ca. 2 minutter til massen er uden klumper. Lad massen stå i 3-5 minutter, før den røres op på ny og evt. justeres med lidt vand, til den har den ønskede konsistens. Efter opblanding kan massen forarbejdes i 2-3 timer. Tilsæt ikke mere vand, når massen er begyndt at størkne.

## Påføring

Hey'di Semfix +Plus påføres med tandspartel. Limen må ikke påføres større flader, end at fliserne kan placeres, før limen hærdet så meget, at der dannes hud. Normalt skal fliserne være monteret inden for ca. 20 minutter, men dette afhænger af temperaturen, luftfugtigheden og underlaget. Redskaber rengøres med vand.

## Tørretid (ved +20 °C)

Normalt kan gulve betrædes dagen efter flisemontering, vægge kan fuges efter 8-12 timer. Tidsrummet mellem limning og fugning vil variere afhængig af underlaget og flisernes sugeevne.

## Forbrug

1,5-3,5 kg pr. m<sup>2</sup> afhængig af tandstørrelse.

## Opbevaring

Opbevares tørt. Bedste brugsegenskaber inden 1 år fra produktionsdato.

## Emballage

15 kilo sæk.

# HEY'DI SEMFIX +PLUS

Støvreduceret cementbaseret  
fleksibel grå universallim  
med lette fyldstoffer.



## Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 6l/15 kg
Materialforbrug:	1,5-3,5 kg/l
Utseende:	Grått pulver
Åpen tid:	20-30 min
Fuging av vegg:	8-12 timer
Fuging av gulv:	16-24 timer
Justeringstid flis:	40-60 min
Heft til primet betong:	ca. 1,5 MPa
Frostbestandig:	Meget god
Største kornstørrelse:	0,3 mm
Brukstid:	ca. 3 timer
EN 12004:	C2TE

## Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

