

## Beskrivelse

Hey'di Cemflex er en to-komponent cementbaseret overfladebehandling til alle typer mur- og betonkonstruktioner. Hey'di Cemflex giver en vandtæt og diffusionsåben overflade, som samtidig er elastisk og revneoverbyggende ned til 1 mm, også ved kuldegrader ned til -25 °C. Hey'di Cemflex fungerer også som karbonatiseringsbremse.

## Anvendelsesområder

Overfladebehandling og tætning af beton- og murkonstruktioner, facader, underetager og grundmure, broer, terrasser, balkoner m.m., tætning af overgange, hvor der kan opstå bevægelser, overgang mellem fundament/mur, væg/loft og lignende. (Til tætning af bassiner og brønde benyttes Hey'di K11.) Anvendelsestemperaturen bør ligge på mellem +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gælder også for underlaget.

## Forbehandling

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende puds- og betonflader bør først grundes med Hey'di KZ grunder fortyndet med vand i forholdet 1 : 2.

## Opblanding - Anvendelse

Hey'di Cemflex leveres som to komponenter, væske og pulver. Hæld Cemflex-væsken i en blandebeholder og tilsæt Cemflex-pulveret under omrøring. Mindre mængder kan røres op i hånden, til større mængder skal der benyttes et piskeris monteret på en boremaskine, eller en universalmixer. Blandingstid ca. 2 minutter til massen er homogen og uden klumper. Blandingsforholdet efter vægt er 2,2 kg væske til 5 kg pulver. Massen påføres med en korthåret malerrulle eller svummekost i en eller flere omgange. Ved påføring med rulle kan blandingen justeres med indtil 3 dl vand for en optimal konsistens. Næste påføring foretages, når den foregående er overfladetør, efter nogle timer eller dagen efter. 2. lag skal altid påføres på tværs af 1. stryging. Ved overgange og materialesamlinger anbefales det at arbejde armeringsstrimlen Hey'di Armeringsremse ind i første lag. Efter blanding kan massen bearbejdes i ca. 1 time. Undgå påføring af Hey'di Cemflex på varmt murværk eller i stærkt solskin. Redskaber rengøres med vand.

## Efterbehandling - Overdækning

En behandlet flade skal beskyttes mod regn i mindst 1 døgn. Hey'di Cemflex behøver ikke overdækning, men er ingen slidflade. Ved belastninger ud over sporadisk gangtrafik anbefales overdækning med keramiske fliser eller træmaterialer. På facader kan Hey'di Cemflex overfladebehandles med Hey'di dekorpuds eller diffusionsåben malingsystemer.

## Forbrug

1 - 2 kg pr. m<sup>2</sup> pr. lag. For at opnå en revneoverbyggende effekt, skal der påføres minimum 3 kg pr. m<sup>2</sup>.

## Tørretid

Mellem 5 timer og 1 døgn afhængig af temperatur og underlag. Der kan opstå farveændringer på den hærde overflade, fordi en del af produktets bindemiddel er cement, som påvirkes af underlaget og de klimatiske forhold under og efter påføring.

## Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit i op til 2 år.

## Emballage

3,5 kilo spann hvor både komponenter og m/5 meter forstærkning strip er i spannet.

21,6 kilo sett =  
15 kilo Hey'di Semtett pulver og  
6,6 kilo Hey'di Semtett væske

# HEY'DI CEMFLEX

**To-komponent  
cementbaseret  
overfladebehandling  
til alle typer mur- og  
betonkonstruktioner.**



## Arbejdshygieniske forhold/ Beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

