

Beskrivelse/Bruksområder

Færdige produkter på cementbasis til tætning mod vandgennemslag og fugtighed i alle typer murværk - også fjeld. Hey'di Spezial består af 3 produkter Sement 1, Sement X, Forseglingsvæske. Produkterne indgår i en enkel tætningsproces, som udført korrekt altid vil give en permanent vandtæt flade. Benyt altid gummihandsker og beskyttelsesbriller. Til påføring af Hey'di Spezial kræves der murerkost (svummekost), pensel og blandebeholder.

Forbehandling

Fladen rengøres grundigt. Maling, kalk, løs puds, asfalt og lign. fjernes. Underlaget skal være fast. Løse fuger reparerer med mørtel. Ved lækager i vinklen mellem gulv/væg bør gulvet hugges op ca. 10 cm ud fra væggen, 1-2 cm dybt, og væggen ligeledes i ca. 5 cm højde. Vandførende revner eller sprækker bør "åbnes" - hug en fuge op i en bredde af nogle cm og en dybde på 1 cm. Glatte betonflader bør bearbejdes med spidshammer eller sandblæses, før de behandles med Hey'di Spezial, så der opnås en god vedhæftning mellem tætning og beton. Før Hey'di Spezial påføres, skal overfladen forvandes med rigelige mængder vand. Stærkt sugende underlag bør fugtes med vand flere gange. Lad vandet trække ned i underlaget, før behandlingen påbegyndes.

Anvendelse

Sement 1 blandes med vand til en vælling, der påføres med svummekost. Vællingen størkner i løbet af 10 - 15 min., så bland små mængder op ad gangen. Når Sement 1 er begyndt at størkne, kan massen ikke spædes op med vand. Umiddelbart efter at Sement 1 er påført, gnides Sement X-pulveret ind i den våde svumningsmasse. Træk pulveret på nedefra og påfør så meget, at overfladen bliver tør. Brug gummihandsker. NB! Sement X er det vandstoppende produkt, og det er vigtigt, at dette udføres grundigt. Så snart Sement X er påført, påføres Forseglingsvæsken med en rengjort pensel. Væsken trækker ned gennem de påførte cementlag og ind i muren, tætnet porerne i denne ved krystallisering og forankrer tætningen. Sement 1 blandes op igen og svømmes på fladen. Efter ca. 20 minutter bør der påføres yderligere en strygning med Sement 1. En Spezial-behandlet overflade kan pudses eller påføres andre cementbaserede produkter, f.eks. Hey'di Hvit. Benyt altid Hey'di KZ grunder for at sikre en god vedhæftning. Det frarådes at male overflader, som er behandlet med Hey'di Spezial.

VIGTIGT! Processen er hurtigbindende og bør udføres fortløbende. Afslut 2-4 m² ad gangen. Redskaber rengøres med vand efter hvert arbejdsstrin.

Lagring

Opbevares tørt i op til 2 år.

Emballage

Minisæt - 4,5 kg æske - Dækker ca. 1 - 2 m²

HEY'DI SPECIAL

Færdige produkter
på cementbasis
- til tætning mod
vandgennemslag
og fugtighed i alle typer
murværk - også fjeld.



Testet av NBI.
Testrapport på forespørsel.

**Arbejdshygiejniske forhold/
beskyttelsesforanstaltninger**
Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

